

「Zero-1専用促進剤」の統合及び荷姿等切替えのお知らせ

日頃は格別の御厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。
2015年1月をもちまして、エバーコートZero-1シリーズ防水工法で使用する専用促進「Zero-1専用促進剤 Aタイプ及びBタイプ」を統合させていただき、「Zero-1専用促進剤 Cタイプ」として新たに販売をさせていただくことになりました。
Cタイプは、AタイプBタイプと添加量等異なりますので、下記に則りご使用ください。

Zero-1専用促進剤について

※「Zero-1 H」、「Zero-1 S」共通

エバーコートZero-1シリーズには、専用促進剤があります。
厚塗りをしたい場合、冬場に硬化時間を短縮したい場合など、用途に応じて使用します。

Zero-1専用促進剤 Cタイプ

〈 春秋冬用 〉

〈 夏用 〉



夏場に厚塗りに対応する場合や冬場の硬化促進および厚塗りに対応する場合に添加します。

	液 色	荷 姿
春秋冬用	青	3.3kg (ポリビン)
夏用	赤	

Zero-1専用促進剤 Cタイプ 添加量目安

Zero-1の量 (kg)	添加量 (容量)	
18kg (1缶)	280ml (約1.6%)	カップすりきり2杯
9kg (半分)	140ml (約1.6%)	カップすりきり1杯
4.5kg (1/4)	70ml (約1.6%)	付属カップ標線で計量

※計量カップが製品に付属しております。

※別途計量して使用する場合は「Zero-1専用促進剤Cタイプ」の添加量は1.3%～2.0%までとしてください。

＜使用例＞

1) Cタイプ添加時の硬化時間目安 (塗布量2.0kg/m²以下の場合)

エバーコート Zero-1の 季節区分	Zero-1 専用促進剤の 季節区分	5℃	10℃	20℃	30℃
冬用	春秋冬用	16時間	10時間	5時間	—
	なし	24時間	16時間	10時間	—
春秋夏用	春秋冬用	—	16時間	10時間	5時間
	なし	—	24時間	16時間	7時間

2) 厚塗り施工時に次工程に移れる時間 (3mm/m²塗布した場合)

エバーコート Zero-1の 季節区分	Zero-1 専用促進剤の 季節区分	5℃	10℃	20℃	30℃
冬用	春秋冬用	16時間	10時間	5時間	—
	なし	—	16時間	10時間	5時間
春秋夏用	春秋冬用	—	16時間	10時間	5時間
	夏用	—	—	16時間	12時間

3) 降雨対策の使用目安 (塗布後の降雨で雨跡が付かなくなるまでの時間)

エバーコート Zero-1の 季節区分	Zero-1 専用促進剤の 季節区分	5℃	10℃	20℃	30℃
冬用	春秋冬用	10時間	6時間	3時間	—
	なし	—	—	—	3時間
春秋夏用	春秋冬用	—	16時間	2時間	1.5時間
	夏用	—	20時間	3時間	2時間

◎ 5℃を下回る極寒時においては、硬化が遅くなります。

※強雨の場合は、2) の時間を目安にしてください。
— 適応外

適用時期 : 平成27年2月より変更
ご不明点がございましたら、各営業担当までお問合せ下さい。