

製品情報

コスミック・エポファイラー

基本的な製品データー

1 下地調整材

項目		単位	規格値	性状・性質	備考
配合比(荷姿)			A:B:C:水	4:4:20:0.8	水希釈量は 0~1.6の範囲で調整可能
A剤	主成分	—	—	水系エポキシ樹脂エマルジョン	
	外観	—	—	乳白色液体	
	粘度	mPa・s	100 以下	6.0	23°C/No.1/60rpm
B剤	主成分	—	—	ポリアミン水溶液	
	外観	—	—	黄褐色液体	
	粘度	mPa・s	100 以下	2.0	23°C/No.1/60rpm
C剤	主成分	—	—	セメント他	
	外観	—	—	灰色粉	
耐ひび割れ性		—	ひび割れなき事	OK	
耐衝撃性		—	ひび割れなき事	OK	W1000-50cm
吸水量		g	1g 以下	0.74	
付着性能 (対モルタル)		N/mm ²	1.0 以上	3.13	標準養生
			0.7 以上	2.29	低温養生
			1.0 以上	3.78	耐久性付着 (温冷繰り返し)
ウレタン防水層の付着 性能 (プライマーなし)		N/mm ²	—	0.81	PRO12
			—	2.05	RIM S200
特記事項					
※上記は代表値であり性能を保証するものではありません					
※試験方法は JISA6916 に準拠					

免責事項

ここに記載された情報およびその他の助言は、シーカの推奨する通常の条件下で適切に保管、取扱および適用された場合の製品に関するシーカの現在の知識と経験に基づいて誠実に提供されるものです。本情報は、本書で明示的に言及されている用途および製品にのみ適用されます。基材の変更など、用途のパラメータが変更された場合、または別の用途に使用する場合は、シーカ製品を使用する前にシーカの技術サービスにご相談ください。本書に記載されている情報は、製品の使用者が意図された用途や目的に対して製品をテストすることを免除するものではありません。すべての注文は、当社の現行の販売および納品条件に従って受理されます。ユーザーは、常に該当する製品の最新版の製品データシート又は製品カタログを参照する必要があり、そのコピーはリクエストに応じて提供されます。