

1 材型 ポリマーセメント系下地調整塗材

ザインST・ザインSPカチオンフィラー

ザインST、ザインSPカチオンフィラーは、一材型のポリマーセメント系下地調整塗材です。



ザインST・SPカチオンフィラーの特長

- 一材型である為、規定範囲内で水を加わえるだけで使用が容易にできます。DF 浸透性プライマーを併用する事で優れた付着性を発揮し長期にわたり下地を保護致します。
- アクリル系粉末ポリマー含有により付着耐久性に優れています。
- ザインSTは、ビニロン繊維を混合しており、厚塗りしてもひび割れ抵抗性に優れています。

ザインST・SPカチオンフィラーの用途

- 外壁改修工事等で下地の不陸調整やSKピンネット工法の下中塗り (ザインST) と上塗り (ザインSP カチオンフィラー) 材

性状

項目	サイン ST	サイン SP カチオンフィラー	
主成分	セメント系粉体 (粉末樹脂・短繊維)	セメント系粉体 (粉末樹脂)	
外観	ビニロン繊維入り灰色粉体	灰色粉体	
混合比重	1.6 ± 0.1	1.2 ± 0.1	
混合比重 重量比	粉体 (20kg) : 水 (4.0 ~ 4.5kg)	コテ塗り	刷毛塗り
		粉体 (12kg)	粉体 (12kg)
		水 (4.0 ~ 4.2kg)	水 (4.2 ~ 4.8kg)

※各数値は測定値であり、保証値ではありません。※可使時間については、材料や使用条件等により、本資料と異なる結果を生ずることがあります。

性能・品質規格【JIS A 6916(建築用下地調整塗材)】

JIS A 6916 品質項目		サイン ST	サイン SP カチオンフィラー	JIS 規格値
付着強さ (N/m㎡)	標準時	1.5	2.5	1.0 以上
	低温時	1.3	1.4	0.7 以上
耐ひび割れ性		ひび割れを認めない	ひび割れを認めない	ひび割れを認めない
吸水量（g）		0.4	0.4	1 以下
軟度変化（％）		5.5	-2.7	-20 ～ 20
耐衝撃性		割れ及びはがれを 認めない	割れ及びはがれを 認めない	割れ及びはがれが ないこと
耐久性（複層仕上塗装）（N/m㎡）	割れ、膨れ及び はがれを認めない	割れ、膨れ及び はがれを認めない	割れ、膨れ及び はがれを認めない	割れ、膨れ及び はがれがないこと
		1.3	1.8	付着強さ 1.0N/m㎡ 以上



※ 詳細な注意事項が必要な場合は、安全データシート (SDS) をご参照下さい。

包装容量と荷姿と使用量目安

項目	サイン ST		サイン SP カチオンフィラー	
使用量	塗布厚さ 2mm	約 3.2kg / m ²	塗布厚さ 0.5mm	約 0.6kg / m ²
	塗布厚さ 3mm	約 4.8kg / m ²	塗布厚さ 1.0mm	約 1.2kg / m ²

包装容量

サインST (受注生産品) 20kg袋入り
サインSPカチオンフィラー 12kg袋入り

DF浸透性プライマー 性状と品質規格

試験項目	試験方法	社内規格値
比 重	JIS K 6833	1.10 ± 0.10
粘 度 (mPa・s)	JIS K 6833	3.0 ± 2.0
ph	JIS K 6023	7.5 ± 1.0
外 観		乳白色液体
主成分		超微粒子アクリルエマルジョン
荷 姿		2kgポリ容器× 2/ ケース (霧吹きスプレー付き)
使用量の目安		塗布量 約 0.15 ~ 0.2kg / m ²



免責事項：シーカ製品の施工および使用に関する推奨その他の情報は、当社の現時点での知識および経験に従ったものであり、通常の条件下で当社の推奨に従い適切に保管・処理・施工されることを前提としております。実際には、材料・接着面・現場の条件がそれぞれ異なるため、ここに記載されている情報、書面による推奨その他のアドバイスは、商品性や特定目的への適合性について保証するものではなく、また法的関係に基づく責任を生じさせるものではありません。ユーザーは、シーカ製品がユーザーの意図する施工方法および目的に適しているかどうかを、必ず事前に確認してください。特に、施工、施工管理及び施工に関する報告書の作成はユーザーの責任において行うものであることにご留意ください。当社は、第三者の財産権を尊重し、製品の特性を変更する権利を有します。すべての注文は、当社の最新の販売・納品条件に従って受注します。ユーザーは常に、使用する製品のプロダクトデータシート及び実施する施工方法についての施工要領の最新版をご参照ください。プロダクトデータシート及び実施する施工方法についての施工要領の最新版は、ご請求いただければ当社がご提供いたします。

製品・工法に関するお問い合わせはホームページのブランドサイト <https://www.dyflex.co.jp/bousui/> にてご確認のうえ各地域のオフィスまでお願い申し上げます。

2023年4月1日よりシーカグループの株式会社ダイフレックスは日本シーカ株式会社に統合され、新たに **シーカ・ジャパン株式会社** としてスタートいたしました。

2023年 6月版

('23.6月現在) '23.06.1,000 SJ